



Boydur® Akrigum

MMA ESASLI, İKİ BİLEŞENLİ, SOLVENTSİZ, ESNEK, DERZ VE TAMİRAT DOLGUSU

Boydur® Akrigum; iç ve dış mekânlarda rahatlıkla kullanılan, Metilmetakrilat(MMA) esaslı, düşük viskoziteli, iki bileşenli, derz ve tamirat dolgusudur.

Avantajları:

- Metilmetakrilat(MMA) esaslıdır.
- İki bileşenlidir. Boydur® Herter ile reaktife olarak sertleşir.
- Çabuk kuruma süresine sahiptir. (Ortalama 1 saat içinde).
- Kullanımı çok kolaydır. Solventsizdir.
- UV ışınlarından ve diğer atmosfer şartlarından etkilenmez.
- Termoplastik esneme kabiliyetine sahiptir.

Kullanıldığı Yerler: Endüstriyel alanlar, İmalathane ve Depolar, Havaalanları, Limanlar, Tersaneler, Askeri Alanlar, Stadyumlar, AVM ve Hastaneler, Otoparklar, Şehir İçi ve Dışı Yollar, Köprüler, Viyadükler

Teknik Özellikler:

Şekli: A reçine+ B dolgu ve Boydur® Herter sertleştirici
Renk: Muhtelif RAL renkleri
Yoğunluk: ~ 1,8-2,0 gr./cm³
Film Kalınlığı: 2-3 mm.
Kullanım Miktarı (2-3 mm. kalınlıkta): ~ 5-6 Kg./m²
Kuruma Süresi (20°C): ~ 1 saat
Raf Ömrü: 20°C sıcaklıkta ideal ortamda açılmadan 12 ay.
Ambalajı: 25 kg.
Not: Asfalt, Beton, Mozaik Yüzeylerde rahatlıkla uygulanabilir.

Uygulama: (Detaylı bilgi için www.boytorun.com)

- Alt yüzey kuru, temiz ve sağlam olmalıdır.
- Uygulanacak yüzey uygulama esnasında kuru, temiz ve sağlam olmalıdır. Bu şartlar oluşturulmadan uygulamaya başlamayın.
- Yağ birikimi varsa (yağ, vb. maddeleri) yakarak kurutun.
- Hazırlanmış yüzeyde maskeleyme bandı ile üst kısmı şablonlayın.
- Boydur®A10' u fırça ve rulo ile alt ve yan yüzeylere uygulayın.
- Boydur® Herter sertleştiriciyi kullanım oranına göre gerekli oranda Boydur® Akrigum içine ekleyip, 3 dakika homojen bir şekilde karıştırın.
- Karışım bitiminden sonra vakit kaybetmeden malzemeyi uygulayın.
- Mala ve spatula ile yayılmasını sağlayın. Malzeme uygulamadan 1 saat sonra kurur.

