



Boydur® Marker 663

İki Bileşenli, MMA Esaslı, 1: 1 Sistem, 0,3-1,2 mm. Kalınlığında, Soğuk-Sprey Uygulama Yol Çizgi Ve İşaretleme Boyası

Boydur® Marker 663 MMA esaslı, iki bileşenli, soğuk-sprey plastik yol çizgi boyasıdır. İç ve dış mekanlarda rahatlıkla uygulanır ve çok kısa bir sertleşme süresine sahiptir.

Avantajları:

- MMA esaslı soğuk uygulama yol boyasıdır.
- İki bileşenlidir. Boydur® Herter sertleştirici ile kurur.
- Trafik beyazı ve Trafik sarısı renklerinde üretilir.
- Uygulamadan yaklaşık 1 saat sonra kullanıma hazırdır.
- Uzun ömürlü, dayanıklıdır.
- Termoplastik esnekliğe sahiptir,

Kullanıldığı Yerler: Şehir, şehirlerarası yollar, köprüler, Endüstriyel alanlar, Havaalanları, limanlar, tersaneler, Askeri alanlar Otoparklar, Alışveriş merkezleri, iş merkezleri, fuar merkezleri

Teknik Özellikler:

Şekli: Sıvı
Uygulanacak Miktar: 1.8 kg / m² (1 mm tabaka kalınlığı)
Viskozite yaklaşık : 3800 mPa.s
Akma süresi: 90-110 s / 4 mm.
Yoğunluk: 0,98 gr / cm³
Kırılma indeksi: 1.44
Renk numarası: APHA <50
Parlama Noktası: + 11°C
Raf ömrü: Kapalı kutuda, serin, karanlık ve kuru ortamda 6 ay

Uygulama: (Detaylı bilgi için www.boytorun.com)

Uygulama sıcaklıkları: 5°C-40°C arasında
İşleme başlarken 4 ölçü sertleştirici toz B bileşeni ile karıştırılır. Her iki bileşenin ağırlıkları baştan belirlenmiş olmalıdır. Her iki bileşen iki ayrı tankta tutulmalı ve 1: 1 oranında karıştırıcı ile karıştırılarak aplike edilmelidir. B bileşeninin depolama süresi sertleştirici katıldıktan sonra kısaldır. Uygulamanın daha önceden programlanarak 1 günde yapılacak uygulamayı geçmeyecek miktarda sertleştirici ve B bileşeninin karıştırılmasını tavsiye ederiz. Arada ve uygulama bitiminde uygulama makinesi ayrıntılı bir şekilde temizlenmelidir. Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Yeni yüzeylerde prizlenme süresi geçmelidir. Kapalı mekanda uygulama alanı havalandırılmalıdır. Alan ışıklandırılmalı ve tatbikat araçları için trifaze cereyan kullanılmalıdır. Beton yüzeylerde Boydur A10 astarı boya uygulaması öncesi zemine uygulayınız. Çatlak ve delikler tamir için Boydur® Tamir harçları (Örneğin Boydur® M12) kullanılması tavsiye edilir. Boydur® Marker 663 uygulaması için deneyim gerekiyor. Her zaman, uygulamadan önce ve uygulama sırasında, teknik departmanı ile irtibata geçiniz. Uygulama için kullanılan makinenin teknik verileri okuyunuz.

